

Herdins Golvlack



Produktfakta

1-komponents vattenburen golvlack för trägolv, ger ett slitstarkt skydd.

Egenskaper

Herdins Golvlack är en 1-komponent vattenburen golvlack för trä- och parkettgolv inomhus. Den ska användas på trärena-, tidigare lackerade eller betsade golv. Herdins Golvlack har god slitstyrka och god beständighet mot fläckar och klackmärken. Den är avsedd för hemmiljö och finns i två varianter, halvblank och halvmatt.

Artikelnummer

102851 (halvmatt), 102853 (halvblank)

Innehåll

Vattenburen 1-komponents golvlack. Bindemedel: Polyuretan och Akrylatpolymer.

Förpackning

Plastdunk, 3 liter.

Åtgång/Dosering

1 liter räcker till 8-10 m².

Torktid

På trärent underlag: 30-60 min. Efterföljande skikt: 2-4 tim. Full slitstyrka uppnås efter ca 4 dygn.

Glans

Halvmatt 30

Halvblank 45

Slitstyrka

Slitstyrka ca 5.5-6.0 mg/100 varv (Taber abrasion, SIS 923509). Hårdhet efter 1 dygn ca 130 Königsek. Sluthårthet ca 150 Königsek.

pH värde

Ca 8.

Lösningsmedel

Vatten.

Förtunning

Ska inte förtunnas.

Rengöring av verktyg

Vatten.

Hantering & Lagring

12 månader i obruten originalförpackning. Lagras frostfritt.

Avfallshantering

Lämnas till miljöstation. För mer information kontakta din kommun.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gör så här

Applicera lacken med lackspackel, roller eller pensel. För bästa resultat bör det sista skiktet golvlack appliceras flödigt. Både Herdins Golvlack och golvet som ska lackeras ska ha en temperatur på mellan 14-28°C (optimal temperatur 20° C).

Provlackera alltid en mindre yta för att säkerställa utseende och vidhäftning innan du börjar. Tänk också på att vissa typer av parkettgolv ska specialgrundas innan det lackeras, vid osäkerhet fråga golvleverantören. Sörj för god ventilation. Använd gärna skyddsglasögon och handskar. Skydda närliggande ytor mot stänk och spill.

Lättare möbler kan flyttas in efter ett dygn, men vänta minst fyra dygn med att ställa in tyngre möbler och lägga på mattor. Rengör ditt lackerade trägolv genom dammsugning och avtorkning med väl urvriden trasa. Använd ett skonsamt neutralt rengöringsmedel.

Trärena golv

Börja med att slipa golvet lätt för att förbättra vidhäftningen. Använd slippapper 120 eller liknande. Dammsug eller torka sedan bort allt löst damm. Golvet ska vara välslipat, torrt och dammfritt när det lackeras.

Skaka dunken eller rör om Herdins Golvlack noggrant och låt eventuella luftbubblor försvinna. Applicera Herdins Golvlack 2-3 gånger. Låt golvet torka minst 4 timmar mellan varje strykning. Slipa lätt mellan varje skikt. Använd slippapper 180 eller liknande.

Lackerade golv

Vid överlackering av tidigare lackerade golv som inte är helt renslipade är det viktigt att kontrollera vidhäftningen på en mindre yta innan behandlingen börjar. Alla rester av t ex bonvax och golvpolsk måste vara borta för golvet ska gå att lackera om.

Börja med att slipa golvet lätt. Använd slippapper 120 eller liknande. Dammsug eller torka sedan bort allt löst damm. Golvet ska vara välslipat, torrt och dammfritt när det lackeras.

Skaka dunken eller rör om Herdins Golvlack noggrant och låt eventuella luftbubblor försvinna. Applicera Herdins Golvlack 1-2 gånger. Observera att lackens härdningstid kan vara längre vid överlackering av tidigare lackerade golv. Undvik därför om möjligt hårt slitage det första fyra veckorna.

Trägolv behandlade med Herdins Oljebets

Vid lackering av golv som behandlats med Herdins Oljebets måste betsen ha torkat minst i ett dygn innan det lackeras. Slipa lätt/mattera det betsade golvet för att ta bort eventuell fiberresning. Använd en röd

fiberduk eller liknande. Dammsug eller torka sedan bort allt löst damm. Golvet ska vara torrt och dammfritt när det lackeras.

Skaka dunken eller rör om Herdins Golvlack noggrant och låt eventuella luftbubblor försvinna. Applicera Herdins Golvlack 2 gånger. Låt golvet torka minst 4 timmar innan andra strykningen. Slipa lätt mellan strykningarna. Använd slippapper 180 eller liknande.

Tänk på att

Sök stad