

Herdins Hårdvaxolja



Produktfakta

Ofärgad uretanförstärkt olja för högsta slitageskydd med oljekänsla. Passar såväl trärena som betsade ytor.

Egenskaper

Herdins Hårdvaxolja är en uretanförstärkt torkande olja för ytbehandling av träytor inomhus där höga krav ställs på slitstyrka och vattenavvisning. Den är speciellt användbar på träytor som utsätts för hårt slitage, som till exempel bordsskivor, trappsteg eller golv. Hårdvaxolja kan användas till betsade, tidigare oljade, eller trärena ytor. Hårdvaxoljan tränger in i underlaget och bildar en slitstark yta utan att den naturliga träkänslan går förlorad.

Artikelnummer

104307

Innehåll

Uretanförstärkt olja, vax och isoparaffin.

Åtgång/Dosering

En burk 500 ml räcker till ca 5-8 m².

Torktid

24 timmar vid 20 °C Genomhärdad efter ca 14 dagar.

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt. Tvätta först med lacknafta, därefter kan redskapen tvättas med såpa och vatten.

Hantering & Lagring

Lagras i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt. Får ej tömmas i avloppet. Innehåller torkande oljor. Risk finns för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, trassel, stålull m.m. ska läggas i vatten eller brännas upp.

Avfallshantering

Restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. Tömnda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gör så här

Förbehandling

För bästa vidhäftning ska ytan om möjligt slipas trärent. På ytor betsade med Äkta bets ska ingen slipning göras. Börja med grovt slippapper och avsluta med ett finare med ca 180 korn. Slipa alltid i träets fiberriktning, se till att allt slipdamm avlägsnas.

Betsade ytor mätteras med fint slippapper eller slipduk med kornstorlek 240 eller finare.

Applicering

Oljan ska hålla rumstemperatur och röras upp väl före användning.

Behandlingen ska i normalfallet göras i två skikt.

Första skiktet appliceras i ett tunt och jämnt skikt med pensel, planstrykare eller mohairroller. Låt första skiktet torka minst två timmar, gör därefter en mellanslipning med ett fint slippapper. Avlägsna slipdammet noggrant. Applicera därefter ett andra lager i ett tunt och jämnt skikt i träets fiberriktning. Låt oljan härda ca 24 timmar.

Efterbehandling

Den färdiga ytan kan poleras med polerduk.

Ytan kan underhållas med kallt vatten och såpa.

Tänk på att

Ytor behandlade med Hårdvaxolja rengörs med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av såpa. När ytan blir sliten och känns torr och sträv kan den slipas med fint slippapper. Avlägsna allt slipdamm och applicera ett nytt lager Hårdvaxolja.

