

Herdins Tak- och Panelvitt Extra Vit



Produktfakta

Droppfri vattenburen lasyr som förebygger och reducerar gulning och kvistblödning. Passar obehandlat eller tidigare lackerat trä.

Egenskaper

Herdins Tak- och Panelvitt är en miljömärkt vattenburen lasyr för obehandlat eller tidigare lackerat barrträ inomhus. Den förebygger och reducerar sk gulning och kvistblödning. Gammal och gulnad panel får en vacker ljus sidenmatt yta. Herdins Tak- och Panelvitt är lätt att stryka ut och droppar inte.

Artikelnummer

102521, 102526

Innehåll

Vatten, akrylatbindemedel, titandioxid och uv-skydd.

Förpackning

102521: 1 L plastburk

102526: 3 L plasthink

Kulör

Extra Vit

Åtgång/Dosering

1 liter räcker vid två strykningar till ca 5-8m² på trärent underlag och till ca 12 m² på tidigare lackerat underlag.

Torktid

Dammtorr efter ca 2 timmar.

Övermålningsbar efter minst 12 timmar.

Glans

Matt

Rengöring av verktyg

Stryk av penslar och andra redskap noga. Rengör dem med såpa och vatten.

Hantering & Lagring

Undvik spill-, hud och ögonkontakt. Förvaras frostfritt.

Avfallshantering

Tomma och rengjorda förpackningar lämnas till

Förpackningsåtervinning. Eventuella produktrester lämnas till miljöstation.

Övrigt

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

Gör så här

Förbehandling

Panelen ska vara torr och väl rengjord innan du börjar. Trärena ytor ska slipas med slippapper 120-150 korn i träets fiberriktning innan de behandlas. Tidigare lackerade ytor ska rengöras med målartvätt eller med ett fettlösande alkaliskt rengöringsmedel. Oavsett vilken målartvätt som används så ska ytan alltid eftertvättas med rent vatten. Om lacken börjat flagna rekommenderar vi slipning. Kontrollera nyans och vidhäftning på en mindre synlig yta innan du börjar.

Applicering

Rör om lasyren ordentligt och låt den vila ett par minuter. Om du har flera förpackningar, så blanda ihop dessa för att utjämna eventuella glans- och nyansskillnader. Applicera lasyren med en mjuk lackpensel. Arbeta systematiskt i träets längdriktning med 2-3 brädor åt gången. Avsluta aldrig mitt på en bräda. Behandla alltid 2 ggr, låt torka 12 timmar mellan strykningarna.

Tänk på att

Sök stad

